

REMARQUES POUR L'APPLICATION

- Revêtement de finition bi-composant polyuréthane de haute qualité, hydrodiluable pour bâtiments et structures en acier.
- Sur la base des PV d'essais PB 300/199/11 et PB300/201/11, il est confirmé par l'institut IKS Dresden GmbH que les systèmes de revêtements indiqués en page 3 répondent aux exigences en matière de protection anti-corrosion du TL/TP-KOR-Stahlbauten, Blatt 87.
- Agrément ACQPA sous le numéro 39081 pour une classe de corrosivité C4H (Système C4H ANV 1665).
- Pour des épaisseurs d'environ 80 µm par pulvérisation, et de 40 à 60 µm par application brosse ou rouleau.
- Résistance à la température (chaleur sèche) allant jusqu'à 160°C en continu et jusqu'à 180°C en pointe.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

WIEREGEN-DW18 Teintes O.F.M.

Teintes RAL, satiné-mat



DW18-E... Teintes O.F.M. (selon le nuancier Geholit oxyde de fer micacé)

DW18-F... Teintes RAL (autres teintes sur demande) Satiné-Mat



Rapport de mélange en poids

9:1 avec le durcisseur DZ-18




Eau déminéralisée

WIEREGEN-DW18 / Valeurs indicatives Teintes O.F.M. ¹⁾

	Masse volumique (g/mL)	Extrait sec (% poids)	Teneur en COV (% poids)	Extrait sec en volume	
				(%)	(mL/kg)
	1,4	65,0	2,0	51,0	365
	DFT * (µm)	Epaisseur humide calculée (µm)	Teneur en COV (g/m ²) ²⁾	Consommation (kg/m ²) ³⁾	Rendement (m ² /kg)
	80	157	0,5	0,220	4,5

WIEREGEN-DW18 / Valeurs indicatives Teintes RAL ¹⁾

	Masse volumique (g/mL)	Extrait sec (% poids)	Teneur en COV (% poids)	Extrait sec en volume	
				(%)	(mL/kg)
	1,35	64,0	≤ 2,0	51,5	380
	DFT * (µm)	Epaisseur humide calculée (µm)	Teneur en COV (g/m ²) ²⁾	Consommation (kg/m ²) ³⁾	Rendement (m ² /kg)
	80	155	0,5	0,210	4,8

1) Valeurs indicatives moyennes, des écarts mineurs sont possibles selon les teintes

2) Par DFT = 10µm en fonction de la consommation correspondante

3) Consommation théorique basée sur une surface lisse. Selon la rugosité, des valeurs différentes peuvent être observées en pratique

REMARQUES POUR L'APPLICATION

Recommandations pour des températures d'environ 20 °C



	Airless	Pneumatique	Rouleau / Brosse
Diamètre de buse (mm)	0,33 à 0,58	1,5 à 1,8	-
Pression du produit (bar)	150 à 250	-	-
Pression de pistoletage (bar)	-	4,0 à 5,0	-
DFT * par couche (µm)	80	80	40 à 60
Complément de dilution (%)	0 à 3	0 à 3	0 à 3



Durée pratique d'utilisation du mélange

20 °C

2 heures

* DFT = Epaisseur sèche (Dry Film Thickness)

Durées de durcissement pour 80 µm DFT		Température ambiante
		20 °C
	Hors poussière :	≤ 5 heures
	Sec au doigt :	≤ 24 heures
	Manipulable :	≤ 72 heures
	Recouvrable :	Après env. 24 heures

Données selon directive 2004/42/CE („DirectiveDecopaint“)

Sous-Catégorie Selon Annexe IIA	Teneur maximale en COV (Phase II à partir de 2010)	Teneur maximale en COV du produit prêt à l'emploi (incluant la quantité maximale de diluant précisé au paragraphe "Remarques pour l'application")
J (Revêtement bi-composants) Type Wb	140 g/L	< 140 g/L

RECOMMANDATIONS POUR LA MISE EN OEUVRE

Préparation de surface

Revêtement primaire ou intermédiaire nécessaire (voir page 3)

- Éliminer toutes substances nuisibles à l'adhérence



Températures de l'air et du support
10 à 40 °C




Humidité relative ≤ 80 %
Point de rosée ≥ 3 °C
Assurer un mouvement d'air suffisant durant le séchage


SYSTEMES DE REVETEMENTS

EXEMPLES

Support : Acier, décapage par projection d'abrasifs au degré de préparation de surface Sa 2 ½ selon DIN EN ISO 12944-4

		Produit(s) (Autres systèmes sur demande)	NDFT (µm)
	Revêtement primaire	GEHOPON-EW18-Metallgrund GEHOPON-E87-Zink GEHOPON-E90RI-Metallgrund	80 à 100 80 80 à 160
	Revêtement intermédiaire (optionnel)	GEHOPON-EW18-ZB ou GEHOPON-E87-ZB ou WIEREGEN-M87-ZB En 1 ou 2 opérations	80 à 100 80 à 160
	Revêtement de finition	WIEREGEN-DW18	60 à 80

Support : Acier galvanisé selon DIN EN ISO 1461, Avec préparation de surface appropriée

		Produit(s) (Autres systèmes sur demande)	NDFT (µm)
	Revêtement intermédiaire (optionnel)	GEHOPON-E5-Protect En 1 ou 2 opérations GEHOPON-EW18-ZB GEHOTEX-W91	80 à 160 80 80 à 120
	Revêtement de finition	WIEREGEN-DW18	80

De nombreux systèmes pour des catégories de corrosivité C3 à C5 selon la norme DIN EN ISO 12944-5 sont possibles. Veuillez nous contacter pour vos applications spécifiques.

HYGIENE ET SECURITE



Toutes les informations importantes relatives à l'hygiène et à la sécurité se trouvent dans les fiches de données de sécurité actualisées consultables sur le site www.geholit.com.

Les informations contenues dans cette fiche correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Une garantie pour l'utilisation ainsi que pour les conseils donnés par nos collaborateurs ne peuvent pas être pris en charge par nos soins. Dans cette mesure nos collaborateurs exercent uniquement une fonction de conseil, sans engagement. La surveillance des travaux, l'observation des instructions de mise en œuvre et le respect des règles techniques reconnues sont exclusivement du ressort de l'entreprise d'application, et ce même dans le cas où nos collaborateurs sont présents lors des travaux. Des modifications peuvent avoir lieu en fonction des développements techniques. La dernière version de cette fiche est la seule valable.